



產品說明

紡織印花用前處理液 (TI-P11S5A)

本產品用途為作為水性顏料紡織印花用的前處理液。依照織物的厚薄及顏色，可以本前處理液的原來濃度或稀釋至 50% 來施作，可以自來水或 RO 水來稀釋，不可使用硬水或地下水。通常較厚或顏色較深的織物需要濃度較高的前處理液，薄的或顏色較淺的織物，低濃度的前處理液即可。可以噴霧或滾筒來施作，均勻地塗佈在織物表面上。實際用量請使用者以印後顏色表現和水洗牢度來測試決定。打印完成後的織物，以熱壓方式固化時，建議溫度為 140~165°C，時間在 60~120 秒間，若以輸送帶式烘箱固化時，時間可能延長。

保存方式

請保持容器密封，並儲存在陰涼室溫處，避免陽光直射、冷凍、加熱或異物汙染。原廠包裝在未開封及適當保存條件下，保存期限為 6 個月。

Order information

<u>Product number</u>	<u>Color</u>	<u>Product Name</u>
TI-P11S5A	N/A	Pretreatment Solution

Available package size: 1L, 5L, 10L plastic bottle or 30L plastic drum

<end of data sheet>

Disclaimer: This data sheet information is correct and is presented to the best of our knowledge without warranty. Using of our product should be adapted to local conditions. China Glaze Co. Ltd. can not accept responsibility or liability for any damage, loss or patent infringements from the use of this information.